

classidur[®]

hydrofinish

ALGEMENE BESCHRIJVING

Definitie:

Aanzetvrije, matte, watergedragen binnenmuurverf voor muren en plafonds die een bijzonder fraai en edel uitzicht mogelijk maakt. Makkelijk bij te werken.

Bindmiddel:

Watergedragen alkydharsen (alkydemulsie).

Eigenschappen:

- Diep mat uiterlijk
- Lange opentijd van de verfilm
- Aanzetvrije afwerking, zelfs op grote oppervlakken en onder strijklicht
- Zeer goed bij te werken
- Directe hechting op zuigende ondergronden (het aanbrengen van een grondlaag is meestal niet nodig)
- rechtstreeks (zonder grondlaag) in twee lagen op gipskartonplaten
- Zeer goede natte schuurweerstand
- Te verwaarlozen vergeling

Toepassing:

Met **Classidur HydroFinish** kunnen, op muren zowel als op plafonds, esthetisch zeer verzorgde en edele resultaten bereikt worden. Eigenschappen als aanzetvrijheid, zelfs op grote oppervlakken en onder strijklicht, de mogelijkheid om bij te werken, het diep mat uiterlijk en de goede vloei zijn naar voren te halen. Dankzij zijn goede natte schuurweerstand, is **Classidur HydroFinish** ook als muurverf bijzonder geschikt.

LEVERINGSEIGENSCHAPPEN

Viscositeit: dikvloeibaar

Kleur: wit

Reuk: te verwaarlozen

Houdbaarheid:

minstens 12 maanden in onaangebroken verpakkingen. Tegen vorst en warmte beschermen.

Verpakking: 5 l - 12,5 l - 20 kg

MEETRESULTATEN

Aspect: diep mat (<1,2% onder een hoek van 85°)

Soortelijk gewicht:

1,53 (gemiddelde waarde)

Vaste stofgehalte:

67% (gemiddelde waarde)

Natte schuurweerstand:

klasse 1 volgens EN 13.300

Droging (bij 20°C en een R.V. <80%):

- handdroog na ongeveer 1 uur
 - Overschilderbaar na ca. 4 uur
 - uitgehard na ongeveer 24 uur
- Een lage temperatuur en een hoge luchtvochtigheidsgraad vertragen het drogingproces.

VERWERKING

Toestand van de ondergrond:

schoon, droog, afgestoft en draagkrachtig.

Aanbrengmiddelen:

Kwast (borstel), verflroller, verfspuit.

Verduunning:

- Normaal zuigende ondergronden: gebruiksklaar. De eerste laag met max. 3% water verdunnen.
- Sterk zuigende ondergronden (gips raaplaag, gipsplaten, spak...): de eerste laag met +/-10% water verdunnen.

Airless:

Verduunning: 5 - 10 % water
Opening: 0,017 - 0,019 inch
Druk: 180 - 200 bar
Filter: 60 mesh

Reiniging van het gereedschap:

Met water onmiddellijk na gebruik

Aankleuren:

ClassiMix of universele mengkleuren tot 5%.

Minimale verwerkingstemperatuur:

+ 5°C (temperatuur van de ondergrond)

Verbruik:

9-12 m²/l (volgens de aard en de zuiging van de ondergrond).

Werkwijze:

1-2 lagen volgens de staat van de ondergrond. In geval van een vervuilde ondergrond, het volgende isolerende verfsysteem toepassen:

1 x **Classidur Universal Primer**

1 x **Classidur HydroFinish**

Opmerkingen:

- Bij voorkeur aanbrengen met een polyamide of microvezel roller van maximum 14mm
- Niet op witkalk of veegvast aanbrengen – voor deze toepassing adviseren wij **Classidur Goldenclassic**
- **Classidur HydroFinish** is noch een grondlaag, noch een fixeermiddel voor andere afwerkingen;
- Verwijder niet verpakte voedingsmiddelen voor het aanbrengen en tijdens het drogingsproces
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.claessens.com

Dit technische documentatieblad bevat informatie over onze producten en is naar onze beste kennis opgesteld. Het komt overeen met de meest recente technische bevindingen en met de ervaring van de fabrikant. Niettemin dient de koper/gebruiker, rekening houdend met de vele mogelijke ondergronden en de voorwaarden die gebonden zijn aan de producten, naar eigen verantwoordelijkheid en conform de bouwkundige en professionele voorschriften, zelf te bepalen of de aangeboden materialen geschikt zijn voor het geplande gebruik. Bijgevolg kunnen er geen garanties worden verbonden aan de standaardwerkwijze en de hierboven vermelde gegevens. Dit technische documentatieblad heeft een louter informatieve functie en verbindt geen specifieke rechten, fundamentele verplichtingen of andere bijkomstigheden aan de verkoopovereenkomst. Ieder nieuw documentatieblad vervangt het huidige document. De meest recente versie van deze technische informatie bevindt zich op onze homepage.



VERNIS CLAESSENS SA
Route du Silo 6
CH-1020 Renens
Tél. +41 21 637 17 17
Fax +41 21 637 17 29
www.claessens.com

