

# Bolivia Lakplamuur

## Beschrijving

Bolivia Lakplamuur is een plamuur met unieke eigenschappen en kan door de fijne homogene structuur zonder rollen op grote oppervlakken opgezet worden.

## Toepassing

Direct op nieuw hout, aangeschuurde oude verflagen, ijzer en muren. Voor binnen en buiten.

## Eigenschappen

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kleur               | : parelwit   |
| Vlampunt            | : niet vast te stellen   |
| Soortelijk gewicht  | : 2,1 kg/l   |
| Vaste stofgehalte   | : ca. 88 gew.%   |
| Uitgehارد           | : na ca. 12 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte                                      |
| Schuurbaar          | : na ca. 12 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte                                      |
| Overschilderbaar    | : na ca. 12 uur bij 20°C, 65% RV en laagdikte                                      |
| Verpakking          | : 200, 400, 800 gram, 3 Kilo   |
| Houdbaarheid in bus | : 2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking |

## Applicatiegegevens

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Verwerkingsmethode      | : plamuurmessen  |
| Type verdunning         | : terpentine   |
| Condities               | : temperatuur: min. 5°C  |
| Relatieve Vochtigheid   | : max. 80%   |
| Laagopbouw              | : kan meerdere malen in dunne lagen nat in nat geplamuurd worden |
| Aanbevolen laagdikte    | : maximaal 600 micron  |
| Schoonmaken gereedschap | : terpentine   |

## Behandeling algemeen

De ondergrond dient vrij van stof, vuil en vet te zijn. Loszittende delen verwijderen. Oude intacte verflagen eerst aanschuren.

# Bolivia

# Lakplamuur

## Behandeling hout

Eventueel eerst een grondlaag aanbrengen en vervolgens plamuren.

## Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren.