

classidur®

goldenclassic

ALGEMENE BESCHRIJVING

Definitie:

Matte binnenmuur- en plafondverf op basis van aroma-vrije oplosmiddelen (isoparaffine), wit, spanningsvrij, met een hoog isolatievermogen en praktisch reukloos.

Samenstelling:

Speciaal bindmiddel op basis van oliën en isoparaffine.

Eigenschappen:

- Absoluut matte afwerking zonder aanzetten
- Niet vergelend
- Gebruiksvriendelijk en tijdbesparend
- Uitstekend isolatievermogen (nicotine, gedroogde waterkringen, roetvlekken...)
- Spanningsvrij
- Zeer hoge waterdampdoorlaatbaarheid

Toepassing:

Schilderen van plafonds en muren voor nieuwbouw of renovatie. Kan zonder voorafgaande grondlaag op droge ondergronden aangebracht worden: o.a. gips, mortel, kalk of poederende ondergronden. Kan zonder voorafgaande reiniging op veegvast (lijmverven) of op ondergronden die door nicotine, roet of gedroogde waterkringen bevuild zijn worden aangebracht.

classidur goldenclassic is bijzonder geschikt voor renovatie, maar ook voor kwaliteitswerk in de nieuwbouw.

LEVERINGSEIGENSCHAPPEN

Viscositeit: gebruiksklaar

Kleur: wit

Geur: te verwaarlozen

Houdbaarheid: minstens 12 maanden in goed afgesloten bussen. Niet vorstgevoelig.

Verpakking:

2,5 l / 3,5 kg - 4 l / 5,5 kg

10 l - 15 l - 20 kg

Vervoer: niet onderworpen aan de RID-ADR reglementering.

Giftigheid (CH): niet onderworpen aan de reglementering inzake giftige stoffen.

MEETRESULTATEN

Aspect: volkomen mat (minder dan 1,5% glansgraad bij een hoek van 85°) - zonder aanzetten

Soortelijk gewicht: 1,39 (gemiddelde waarde)

Vaste stofgehalte: 69% in gewicht (gemiddelde waarde)

Droogtijd: stofdroog na ongeveer 2 uur.

Uitharding: na ongeveer 3 weken.

Overschilderbaar: zie werkwijze.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Verwerkingsmethoden: verfkwast, roller, verfspuit.

Verdunning: gebruiksklaar. Indien nodig Verdunner-89 of aroma-vrije terpentine (White-Spirit).

Verfspuit (airless)

Verdunning:	maximum 10 %
Opening:	0,017 - 0,028 inch
Druk:	180 - 250 bar
Filter:	60 Mesh.

Toestand van de ondergrond: de ondergrond moet droog en draagkrachtig zijn.

Reiniging van het gereedschap: terpentine (White-Spirit).

Aankleuren: Mix-47 tot 10 % of geconcentreerde mengkleuren tot maximaal 5 % (onder voorbehoud van voorafgaande verenigbaarheidstesten).

Verbruik: 9-11 m²/l (8-10 m²/kg) volgens de aard, de structuur en het absorptievermogen van de ondergrond.

Werkwijze:

1 à 2 lagen afhankelijk van de staat van de ondergrond.

Aanbevelingen voor de 2de laag:

- Op zuigende oppervlakken: Een laag gevolgd door een tweede binnen 2 uur na het mat worden van de eerste laag of de tweede laag de volgende dag.

- Op niet-zuigende oppervlakken: Eerste laag royaal aanbrengen (niet meer dan 8 m² / l of 7 m²/kg), de rol uitspoelen en onmiddellijk daarna kruisen.

Opmerkingen:

- *classidur goldenclassic* wordt bij voorkeur aangebracht met een spatvrije verffroller.
- Plakken van licht behang indien de bovenkant van de muur vers geschilderd werd met *classidur goldenclassic* :
 - de speciale Metylanlijm® van Henkel of een soortgelijke lijm gebruiken indien het behang reeds na 8 uur geplaatst moet worden.
 - na een droogtijd van 12 à 24 uur voldoende normaliter ook de cellulose lijmen.
- Het aanbrengen van zwaar behang en het gebruik van vinyllijmen zijn niet aan te raden.
- *classidur goldenclassic* wordt niet aanbevolen voor gebruik in vochtige ruimten. Gebruik liever *classidur modern plus* of de schimmelwerende *Clæssitec F-Isol* indien de plaatselijke wetgeving dit toelaat.
- *classidur goldenclassic* mag op roestvrije metalen en op glas aangebracht worden voor zover er geen uitzonderlijke omstandigheden heersen zoals vochtigheid, condenswater of schuurcontact. Ook geëxpandeerd polystyreen kan probleemloos geschilderd worden.
- *classidur goldenclassic* heeft een isolerende werking op zichzelf maar is geen isoleermiddel voor andere afwerkingen.
- Daar waar een gevaar voor schimmel-aangroei bestaat, dient het geconcentreerde *FS-2* toegevoegd te worden indien de plaatselijke wetgeving dit toelaat. Raadpleeg in ieder geval het overeenkomstige technische documentatieblad.
- Tijdens het schilderen en het drogen van de verf geen onverpakte levensmiddelen in dezelfde ruimte bewaren.

Deze technische fiche werd uitgewerkt om u best te adviseren. De aanwijzingen zijn overeenkomstig met onze huidige kennis en ervaring. Onze verantwoordelijkheid kan echter niet ingeroepen worden.



VERNIS CLAESSENS SA
Route du Silo 6 - CH 1020 Renens
T L. +41 21 637 17 17
Fax +41 21 637 17 29
e-mail : mail@claessens.com
www.claessens.com