

INKLEURBARE, HOOGDEKKENDE EN ISOLERENDE  
OPLOSMIDDELVRIJE GRONDLAAG DIE ABSORPTIEVERSCHILLEN  
NEUTRALISEERT.

## Toepassing

**LINIAPRO PRIMER** kan voor diverse doeleinden worden gebruikt.

Als klassieke voorbereidende laag die absorptieverschillen van de ondergrond neutraliseert bij muren en plafonds bestaande uit metselwerk, pleisterwerk, beton, gasbeton, gipskarton, vezelbehang, MDF,....

Als isolerende laag voor diverse soorten vervuiling zoals nicotine- aanslag, rook en roet- aanslag , waterkringen, koffie en theeplekken, houttannine, zoutsporen,.....

**LINIAPRO PRIMER** kan op dezelfde wijze worden ingekleurd als de afwerkinglaag Liniapro Matt, waardoor het meestal volstaat slechts een afwerkinglaag te plaatsen.

**LINIAPRO PRIMER** kan op zich ook als eindlaag worden aangewend daar waar gekozen wordt voor een satijnglanzende afwerking.

## Productbeschrijving

**LINIAPRO PRIMER** is een hoogdekkende oplosmiddelvrije isolerende grondlaag met een satijnglanzend effect.

Naast de witte standaardkleur zijn de meest gangbare kleurenwaaiers beschikbaar die volgens het Monicolor System kunnen worden ingekleurd.

**LINIAPRO PRIMER** heeft een hoge vloeï en resulteert in een strakke, absorptievrije laag. Hierdoor voorkomt men het effect van zogenaamde " glansspeling" in de afwerkinglaag en verhoogt bovendien de open tijd van de afwerkinglaag waardoor de kans op aanzetten afneemt.

## Karakteristieken en eigenschappen

Aspect	dikvloeibaar
Soortelijk gewicht	+/- 1,41 (wit )
Vaste stof gehalte	+ / - 61 % ( wit )
Oplosmiddel	water
Stofdroog	na 2 ½ uur
Overschilderbaar	na 4 uur

## Gebruiksaanwijzing

### Vorbereiding

De ondergrond dient de nodige draagkracht te hebben, gezond, zuiver, vrij van zouten , ontdaan van twijfelachtige en loszittende lagen en voldoende droog te zijn. Hydraulische bepleisteringen , herstellingen en betonconstructies dienen voldoende afgebonden te zijn. Niet veegvaste verflagen verwijderen. Glans- of gladde verflagen afwassen met een ontvettend product en eventueel licht opschuren. Sterk zuigende en poederachtige ondergronden dienen voorbehandeld te worden met Liniapro Superfix volgens de informatie weergegeven op het technisch merkblad.

**LINIAPRO PRIMER** omroeren voor gebruik.

### Werkmethode

**LINIAPRO PRIMER** wordt aangebracht met de borstel, de rol of het spuitpistool. Indien gewenst mag het product met 5 % water worden aangelengd.

### Waarschuwing

De minimum filmvormingstemperatuur van **LINIAPRO PRIMER** is 5° C. Het materiaal kan na gebruik onmiddellijk gereinigd worden met water of zeepwater.



rewah

## **Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval**

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen 2001/58/EG. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

## **Verbruik/Dosering**

Theoretisch rendement : 8 m<sup>2</sup> per Liter / laag

## **Verpakking**

2,5 en 5 Liter

## **Opslag en houdbaarheid**

Product dat wordt bewaard in zijn originele gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats is tenminste 12 maanden na productiedatum goed voor gebruik.

## **Nawoord**

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20 °C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.