

Trae-Lyx Meubellak

watervedunbare, transparante lak

Beschrijving

Trae-Lyx Meubellak is een watervedunbare, niet vergelende transparante lak op basis van een polyurethaan-acrylaat harsen. Trae-Lyx Meubellak is vrijwel reukloos, makkelijk te verwerken en geeft in afgesloten ruimtes geen hinderlijke geur. Trae-Lyx Meubellak is bestand tegen vocht, gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen, diverse chemicaliën en drinkalcohol. Trae-Lyx Meubellak is niet bestand tegen langdurige waterbelasting op horizontale delen.

Toepassing

Alleen geschikt voor binnentoepassing. Voor de bescherming en verfraaiing van houtwerk zoals meubels, tafelbladen, panelen, vensters, deuren e.d.

Eigenschappen

Glansgraden	: hoogglans, zijdeglans en mat (onderling mengbaar)
Kleur	: kleurloos
Theoretisch verbruik	: 10 - 15 m ² /l. per laag (afh. van houtsoort).
Vlampunt	: geen
Soortelijk gewicht	: ca. 1.02 kg/l.
Stofdroog	: na ca. 30 min bij 20°C en 65% R.V.
Overschilderbaar	: na ca. 3-4 uur bij 20°C en 65% R.V.
Belastbaar	: na ca. 24 uur bij 20°C en 65% R.V.
Uitgehard	: na ca. 7 dgn bij 20°C en 65% R.V.
Verpakking	: in 375, 750 ml en 2,5 liter
Opslag	: droog en vorstvrij
Houdbaarheid in de bus	: 2 jaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele, onaangebroken verpakking

Trae-Lyx Meubellak

watervedunbare, transparante lak

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: kwast, roller (Mohair roller) of spuit
Type verdunning	: water
Percentage verdunning	: bij voorkeur niet verdunnen. Bij verwerking met de spuit 10 - 15% water toevoegen
Aanbevolen laagdikte	: 100 - 120 micron droog
Laagopbouw	: eerste laag verdund aanbrengen en vervolgens twee lagen onverdund
Applicatie condities	: min. 5°C en max. 80% R.V. Zorg voor voldoende luchtstroming
Schoonmaken gereedschap	: met warm water

Voorbehandeling

De ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn. Vochtigheid van het hout:

Zachthout	: > 17%
Hardhout	: > 15%
Tropisch hout	: > 12%

Oude laklagen, voor zover de totale film nog aan de ondergrond vastzit, licht opschuren, loszittende oude laklagen volkomen verwijderen. Poriën met houtreparatiemiddelen herstellen. Vet en wasresten moeten volledig verwijderd worden. Belangrijk: Trae-Lyx Meubellak in de gematteerde vorm voor iedere bewerking goed oproeren om verschillen in glansgraad te voorkomen.

Veiligheid

Afval niet in de gootsteen of riolering werpen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Restanten afgeven aan de Inzameldienst Chemisch Afval.